Vinc

Cork Supply

Vinc Reserve

Baja entrada de oxígeno. Vinos de envejecimiento prolongado.

Balance de Carbono (kg CO_2 por mil tapones) | -600 a -330 [1]

100% de nuestros gránulos son sometidos al proceso Vapex®:
75% corcho (peso) / 95% corcho (volumen).

TCA MIGRABLE

Libre de TCA [2]

INGRESO DE OXÍGENO

Dimensiones (mm)	TOI [3]		OTR [4]	
			Después de 6 meses	
	O_2 @ 3 meses	O_2 @ 6 meses	O_2 / mes	O_2 / año
47 x 24,2	**0,9 mg**	**0,9 mg**	**0,03 mg**	**0,4 mg**
49 x 24,2	**0,9 mg**	**0,9 mg**	**0,03 mg**	**0,4 mg**

Variables que afectan al ingreso de oxígeno

Botellas: La variación en el perfil interno del cuello de la botella afecta al ingreso de oxígeno. La tolerancia dimensional admitida es mayor en la botella que en el corcho.

Posición: El contacto con el líquido reduce el ingreso de oxígeno a la cuarta parte.

Temperatura: Temperaturas más altas promueven mayor ingreso de oxígeno.

DIMENSIONES ESTÁNDAR (MM)

Comprimento – 47 / 49
Diâmetro – 24,2

LAVADOS DISPONIBLES

Nat 2

Marcado con años
de crecimiento disponible

[1] Entorno para el secuestro de carbono en la Dehesa se estima entre 7,7 y 14 ton (CO2) / ha / año

[2] 100% ≤0,5 ng/L (ISO 20752)

[3] Ingreso total de oxígeno [4] Tasa de transferencia de oxigeno

Nota: Para más información, consulte la ficha técnica del producto.

Edición | Marzo 2025