



Vinc

Entrada de oxigénio média.

Balanço de Carbono (kg CO₂ por mil rolhas) | -600 a -330 ⁽¹⁾

100% dos granulados submetidos ao processo Vapex®.
75% cortiça (peso) / 95% cortiça (volume).

TCA MIGRÁVEL

TCA migrável - livre de TCA ⁽²⁾

INGRESSO DE OXIGÉNIO

Dimensões (mm)	TOI ⁽³⁾		OTR ⁽⁴⁾	
	O ₂ @ 3 meses	O ₂ @ 6 meses	Depois de 6 meses	
			O ₂ / mês	O ₂ / ano
38 x 24	1,4 mg	1,5 mg	0,08 mg	1,0 mg
44 x 24	1,5 mg	1,7 mg	0,06 mg	0,7 mg

Variáveis que afetam o ingresso de oxigénio

Garrafas: A variação do perfil interno do gargalo da garrafa afeta o ingresso de oxigénio. A tolerância dimensional é maior nas garrafas do que nas rolhas.

Posição: O contacto com o líquido reduz o ingresso de oxigénio em 4 vezes.

Temperatura: Temperaturas altas favorecem um maior ingresso de oxigénio.

DIMENSÕES STANDARD (MM)

Comprimento - 38 / 44

Diâmetro - 24

LAVAÇÕES DISPONÍVEIS



Nat

Disponível marcação com anos de crescimento da cortiça

⁽¹⁾ Cenários para o sequestro de carbono no Montado, variam entre 7,7 a 14 ton (CO₂) / ha / ano

⁽²⁾ 100% ≤ 0,5 ng/L (ISO 20752) ⁽³⁾ Ingresso Total de Oxigénio

⁽⁴⁾ Taxa de Transferência de Oxigénio

Nota: Para mais informações, consultar a ficha técnica do produto.

Edição | Março 2025