



Vinc

Media permeabilità all'ossigeno.

Bilancio del Carbonio (kg CO₂ per mille tappi) | -600 à -330 ⁽¹⁾

Il 100% dei granuli viene sottoposto al processo *Vapex*:
75% sughero (peso) / 95% sughero (volume).

TCA RILASCIABILE

Esente da TCA ⁽²⁾

INGRESSO DI OSSIGENO

Dimensioni (mm)	TOI ⁽³⁾		OTR ⁽⁴⁾	
	O ₂ @ 3 mesi	O ₂ @ 6 mesi	Dopo 6 mesi	
			O ₂ / mese	O ₂ / anno
38 x 24	1,4 mg	1,5 mg	0,08 mg	1,0 mg
44 x 24	1,5 mg	1,7 mg	0,06 mg	0,7 mg

Variabili che influiscono sull'ingresso di ossigeno

Bottiglie: Le variazioni del profilo del collo interno influenzano l'ingresso dell'ossigeno. La tolleranza dimensionale è maggiore nelle bottiglie che nei tappi.

Posizione: Il contatto con il liquido riduce l'ingresso dell'ossigeno di 4 volte.

Temperatura: Un incremento della temperatura dell'ambiente implica un maggiore ingresso di ossigeno.

DIMENSIONE STANDARD (MM)

Lunghezza - 38 / 44

Diametro - 24

LAVAGGI DISPONIBILI



Nat

La stampa che simula l'estetica del tappo naturale è disponibile

⁽¹⁾ L'analisi di scenario per il sequestro di carbonio nel Montado di quercia da sughero varia fra 7,7 e 14 ton (CO₂) / ha / anno

⁽²⁾ 100% ≤ 0,5 ng/L (ISO 20752) ⁽³⁾ Ingresso di ossigeno ⁽⁴⁾ Permeabilità all'ossigeno

Nota: per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche del prodotto.