



Vinc Reserve

Entrada de oxigénio mínima. Vinhos de guarda.

Balanço de Carbono (kg CO₂ por mil rolhas) | -600 a -330 ⁽¹⁾

100% dos granulados submetidos ao processo *Vapex*®.
75% cortiça (peso) / 95% cortiça (volume).

TCA MIGRÁVEL

TCA migrável - livre de TCA ⁽²⁾

INGRESSO DE OXIGÉNIO

Dimensões (mm)	TOI ⁽³⁾		OTR ⁽⁴⁾	
	O ₂ @ 3 meses	O ₂ @ 6 meses	Depois de 6 meses	
			O ₂ / mês	O ₂ / ano
47 x 24,2	0,9 mg	0,9 mg	0,03 mg	0,4 mg
49 x 24,2	0,9 mg	0,9 mg	0,03 mg	0,4 mg

Variáveis que afetam o ingresso de oxigénio

Garrafas: A variação do perfil interno do gargalo da garrafa afeta o ingresso de oxigénio. A tolerância dimensional é maior nas garrafas do que nas rolhas.

Posição: O contacto com o líquido reduz o ingresso de oxigénio em 4 vezes.

Temperatura: Temperaturas altas favorecem um maior ingresso de oxigénio.

DIMENSÕES STANDARD (MM)

Comprimento - 47 / 49

Diâmetro - 24,2

LAVAÇÕES DISPONÍVEIS



Nat 2

Disponível marcação com anos de crescimento da cortiça

⁽¹⁾ Cenários para o sequestro de carbono no Montado, variam entre 7,7 a 14 ton (CO₂) / ha / ano

⁽²⁾ 100% ≤ 0,5 ng/L (ISO 20752) ⁽³⁾ Ingresso Total de Oxigénio

⁽⁴⁾ Taxa de Transferência de Oxigénio

Nota: Para mais informações, consultar a ficha técnica do produto.

Edição | Março 2025